



Čistící směs

# MAKROCLEAN®

Granulované čisticí prostředky na bázi směsi polymerů a aditiv.

## Vlastnosti

- teploty použití do 270 °C
- působí jak vytíráním plastifikovaných polymerů, tak rozpouštěním depozitů na šneku a trysce
- bez rozpouštědel a abraziv

## MAKROCLEAN PO 1

### Určení

Granulovaný čisticí prostředek pro vstřikovací stroje.

### Použití

LDPE, HDPE, PP, PS, ABS

## MAKROCLEAN S5/PP25-M1

### Určení

Granulovaný prostředek pro čištění plastikačních válců a trysek zvláknovacích strojů

### Použití

LDPE, HDPE, PP

Použití pro jiné typy plastů je možné, avšak doporučuje se předchozí konzultace se specializovaným pracovištěm firmy.

## **Aplikace pro všechny typy**

1. Vyprázdnit stroj včetně trysky vytlačení taveniny.
2. Vložit granulovaný čisticí prostředek, vytlačit („vyšnekovat“) cca 1- 3 kg podle velikosti stroje
3. Ponechat směs dle bodu 2 ve šneku cca. 5 minut.
4. Vyprázdnit válec („vyšnekovat“).
5. Naplnit zpracovávaným přírodním granulátem a vyprázdnit válec („vyšnekovat“). Toto udělat nejméně 4 - 5x.
6. Zahájit novou produkci

UNIPETROL RPA, s.r.o. -  
POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod  
Tkalcovská 36/2  
602 00 BRNO  
Česká republika  
tel.: +420 517 814 111  
<http://www.polymer.cz>

Informace: **Mgr. Petra Zbořilová, Ph.D.**  
e-mail: [Petra.Zborilova@polymer.cz](mailto:Petra.Zborilova@polymer.cz)  
tel.: +420 517 814 169