

Granulované čisticí prostředky na bázi směsi polymerů a aditiv.

Vlastnosti

- teploty použití do 270 °C
- působí jak vytíráním plastifikovaných polymerů, tak rozpouštěním depozitů na šneku a trysce
- bez rozpouštědel a abraziv

MAKROCLEAN PO 1

Určení

Granulovaný čisticí prostředek pro vstřikovací stroje.

Použití

LDPE, HDPE, PP, PS, ABS

MAKROCLEAN S5/PP25-M1

Určení

Granulovaný prostředek pro čištění plastikačních válců a trysek zvláknovacích strojů

Použití

LDPE, HDPE, PP

Použití pro jiné typy plastů je možné, avšak doporučuje se předchozí konzultace se specializovaným pracovištěm firmy.

Aplikace pro všechny typy

1. Vyprázdnit stroj včetně trysky vytlačením taveniny.
2. Vložit granulovaný čisticí prostředek, vytlačit („vyšnekovat“) cca 1- 3 kg podle velikosti stroje.
3. Ponechat směs dle bodu 2 ve šneku cca. 5 minut.
4. Vyprázdnit válec („vyšnekovat“).
5. Naplnit zpracovávaným přírodním granulátem a vyprázdnit válec („vyšnekovat“). Toto udělat nejméně 4 - 5x.
6. Zahájit novou produkci.